



PRO 45P

Fecha: 13/06/11

Pág. 1 de 1

Datos técnicos:

Base	Poliuretano
Consistencia	Líquido
Sistema de endurecimiento	Endurecimiento por humedad
Tiempo abierto (*)	10 min.
Tiempo de prensado (*)	1h
Fuerza de prensado	1kg/cm ² presión de contacto
Densidad	Ca. 1,11g/mL
Rango de temperaturas	-30°C tot +100°C (endurecido)
Resistencia al agua (EN204)	D4
Fuerza de tracción (EN204)	>10N/mm ²
Proporción de sustancias sólidas	95%
Consumo	Ca. 150ml/m ²

(*) Estos valores pueden variar según factores como la temperatura, la humedad y la naturaleza del sustrato.

Descripción:

Pro 45P es una cola de poliuretano monocomponente lista para el uso con máxima resistencia al agua.

Características:

- Fácil aplicación
- Calidad profesional
- Poder rellenante
- Resistencia al agua D4
- Apto para tipos de madera húmedos

Usos:

- Encolado de ventanas y puertas.
- Encolado Universal
- Encolado de juntas para la utilización exterior.
- Encolados de juntas de placas MDF.
- Encolado de paneles de fibras minerales.
- Encolado de cerámicas, de hormigón y de espumas rígidas.
- Encolado de paneles de aislamiento con elementos de cerámicos o metálicos.

Conservación:

12 meses en un sitio seco y fresco

Observación: las directrices contenidas en esta documentación son el resultado de nuestros experimentos y de nuestra experiencia, habiendo sido estos realizados de buena fe. Por la diversidad de materiales y sustratos, y el gran número de aplicaciones posibles fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad en las aplicaciones realizadas. En cada caso recomendamos realizar pruebas preliminares.

Sustratos:

Se aplica a madera y a otros sustratos, excepto a PE ni a PP.

Los sustratos deben estar limpios de polvo, grasas y cualquier otra sustancia que impida la buena adherencia.

Tratamiento previo: humedecimiento ligero del sustrato puede acelerar el endurecimiento y aumentar el carácter rellenante espumando un poco.

Se aconseja hacer una prueba de adherencia sobre cada sustrato.

Aplicación:

Modo de aplicación: Aplicación unilateral con cepillo o peine para cola con dientes finos, juntar los materiales y prensar durante ca. 1 hora.

Temperatura de aplicación: +5°C a +35°C

Limpiador: white spirit, acetona

Reparación: con PRO 45P.

Consejos de seguridad:

Hay que respetar las ordenanzas laborales higiénicas.

Llevar guantes.