

# CONTACT 1465

COLA DE CONTACTO DE USO GENERAL

## VENTAJAS

- Pegado inmediato y definitivo
- Resistencia a la temperatura
- Resistencia a la humedad
- Pegado flexible



## DESCRIPCIÓN

Cola ideal para la realización de trabajos de bricolaje y reparación. Es adecuada para el pegado de la mayor parte de materiales sobre todo tipo de soportes: madera y estratificados, cuero y similares, gomas, caucho, poliéster, lana de roca, cerámica y metales. Se aplica a pincel, rodillo o espátula.

## USOS RECOMENDADOS

El Bostik 1465 tiene una gran variedad de aplicaciones.

- Pegado de plásticos estratificados, paneles acústicos, madera, laminados, lana de roca etc. en la industria de la construcción.
- Pegado de contraplacado, cantos, plásticos, materiales de tapicería, piel, espumas y tejidos en la industria de carpintería y tapicería.
- Pegado de caucho, plásticos, materiales de embalaje, metales, etc. en la industria general.
- Pegado de madera, plásticos, caucho, piel, tejidos, etc. en bricolaje.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ BASE	Caucho de policloropreno, resinas sintéticas y estabilizantes
➤ DENSIDAD	1,18 a 23 °C aproximadamente
➤ VISCOSIDAD	2500 cps aprox
➤ RESISTENCIA TEMP <sup>a</sup>	70°C a 90°C
➤ INFLAMABILIDAD	Adhesivo inflamable
➤ TEMP. INFLAMABILIDAD	Inferior a 0°C

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- Las superficies a unir deben estar limpias, secas.
- Después de remover, aplicar una capa regular de adhesivo en cada superficie con pincel, espátula o llana dentada. Si una superficie es muy absorbente, conviene repetir la operación a los 20 minutos.
  - Dejar secar hasta que el adhesivo no manche al tocarlo. (10 a 15 minutos).
  - Encarar las superficies y presionar fuerte, en especial las juntas, asegurándose de la total ausencia de bolsas de aire. Después del secado se dispone de 30 minutos para realizar la unión.
  - El pegado es inmediato, aunque no conviene forzar la unión durante las primeras 24 horas.

## LIMPIEZA

Utilizar el limpiador para colas de contacto Bostik Agosolvant.

## PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30600804	Ambar - Tubo blister 55 ml	12	8412663016168
30600836	Ambar - Tubo caja 125 ml	12	8412663016175
30600837	Ambar - Bote 250 ml	12	8412663016182
30600838	Ambar - Bote 500 ml	12	8412663016199
30600846	Ambar - Bote 1 l	6	8412663016205
30600847	Ambar - Bote 5 l	1	8412663016212
30600848	Ambar - Bote 25 l	1	8412663016229

*Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.*

### PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en:  
<https://bostikdsd.thevercs.com/default.aspx>

## RENDIMIENTO

120 a 150 g/m2/lado.

## ALMACENAJE

18 meses almacenado entre +5°C y + 25°C en envase de origen bien cerrado.

## PRECAUCIÓN

- Contiene disolventes inflamables.
- Mantener lejos del calor, llama y chispas.
- Manipular en local muy ventilado.
- Mantener alejado de los niños.

### BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com  
+34 902 103 365

